

非 含 氯 型

RS

本品是为满足不含氯型脱漆剂的使用要求而开发的脱漆剂，有浸渍用和刷涂用2种。

●特長

1. 本品是碱性水溶性规格脱漆剂。
2. 不含氯类溶剂。
3. 与通常的脱漆剂相比，没有刺鼻的气味。
4. 低挥发性，效果持久。
5. 浸渍型脱漆剂，加热后效果更佳。

● 使用方法

NG 650 (浸渍用)

1. 浸渍型脱漆剂。将需要脱漆的部件浸泡到脱漆剂中，漆膜脱掉后取出并用清水清洗干净。
2. 脱漆用容器的材料以不锈钢、PP、PE等为理想材料，钢制的容器也可以使用。
3. 需脱漆的部件上刷涂上脱漆剂时，在其表面贴附上塑料膜效果更好。
4. 加热方式，建议以蒸汽热源为最好。
5. 本品为非水张力型脱漆剂。

NC- 651 (刷涂用)

1. 冬季使用时，请将脱漆剂摇匀后使用。
2. 刷涂时，脱漆剂涂膜要足够厚并涂抹均匀。
3. 漆膜的种类、素材的不同需要脱漆的时间有差异，请确认如下相关表格。
4. 已经软化的漆膜，请用工具刮掉。
5. 漆膜很厚时，需要重复脱漆操作2至3次。
6. 脱漆结束后请用清水冲洗干净。

● 使用注意事项：

1. 使用时请戴上防护眼镜、胶皮手套、保护口罩等劳保用具。
2. 溅到皮肤上时请马上用大量的清水及肥皂水冲洗干净。
3. 如果溅到眼睛里，请直接用水冲洗15分钟以上，并马上就医检查治疗。
4. 如果吸入较多脱漆剂的蒸汽，感到不适时，请到空气清新处透气后，接受医生检查。
5. 加热场所请设置排气装置，保持通风。
6. 本品为可燃性液体，请远离火源。
7. 请按环保要求处理妥善废液。

● 適用塗膜

素材：SPCC

	浸漬用	刷塗用
硝基塗料	0	0
氨基烘烤塗料	0	0
丙烯酸烘烤塗料	A	A
醇酸樹脂塗料	0	0
聚氨酯樹脂塗料	X	A
环氧树脂塗料	X	X

0：30分以内

A：2小时以内

X：不适用

注) 与含氯型的脱漆剂相比脱漆力较低。

● 性状

	NC-650 (浸漬用)	NC-651 (刷塗用)
外觀	透明	透明蓝色
粘度	10 ± 1 秒 (Ford#4)	20 ± 2 dPas
PH	11 ± 1	11 ± 1
密度	0.975	0.998
气味	弱氨气味	弱氨气味

● 適用法令

消防法

第4類第3石油類

労働安全衛生法

第2種有機溶剤



ナトコ株式会社

Tel 0561-32-2285 (代)

耐塗可塗料化工(青島)有限公司

地址：青島平度市新河生态化工科技基地海湾路4号

营业部电话：0532-88286988

营业部传真：0532-88287988